ADLER Alkyd-Grund weiß 54063 in poi

Fondo riempitivo alchidico bianco



Descrizione

Fondo riempitivo, a base di resine sintetiche speciali con ampio campo di utilizzazione.

Caratteristiche particolari

Di rapida essiccazione completa, buon riempimento, facile da carteggiare. Con effetto anticorrosione.
Anche per l'isolamento di macchie di nicotina.

Campi di utilizzazione

Per legno per l'esterno e l'interno, cloruro duro di polivinile (PVC-duro), metallo per l'interno. Non applicare direttamente su zinco e alluminio (utilizzare ADLER Acryl-Unigrund 41191 in poi, ADLER 2K-Epoxi-Grund 68304 o ADLER Unigrund 54065 in poi, consultare le Schede tecniche).

Applicazione

A pennello, a rullo e a spruzzo.
Lo spruzzamento è consentito esclusivamente in cabine di verniciatura rispondenti alla direttiva VOC.

Preparazione del fondo

Legno nuovo all'interno: Carteggiatura grana 120-150
Legno nuovo all'esterno: applicare prima una mano di Pullex Imprägnier-Grund 50208 in poi.
Legno vecchio: Carteggiare i vecchi strati di vernice che presentano un buon aggrappaggio con grana 220,
carteggiare, eliminare con uno sverniciatore o sverniciare alla fiamma i vecchi strati di vernice che si scrostano, poi continuare come ciclo legno nuovo.
Acciaio nuovo all'interno: Eliminare sporcizie, resti di olio e grasso con lo sgrassatore ADLER Entfetter 80394.

Fondo

1 x ADLER Alkyd-Grund 54063

Finitura

2 x ADLER Samtalkyd 52351 in poi o Brilliantalkyd 52301 in poi.

Diluente

Per l'applicazione a rullo o a pennello senza diluire, per l'applicazione a spruzzo diluire con 20 % di ADLER KH-Spritzverdünnung 80367.

Temperatura minima per la lavorazione e del fondo

+ 5° C

03-10 (sostituisce 02-07)

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Fon: 0039/0464/425308, Fax: 0039/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

Tempo di essiccazione (temperatura ambiente 20 °C)	Fuori polvere: dopo ca. 2 ore Asciutto al tatto: dopo ca. 4 ore Sovraverniciabile: dopo ca. 6 ore Carteggiabile: dopo ca. 18 ore
Utensili	Lavare gli utensili con ADLER Adlerol 80301
Resa (per mano)	Ca. 8 - 10 m²/l
Confezioni	375 ml, 750 ml, 3 l
Tonalità	Bianco W 10 54063
Indicazioni tecniche di sicurezza	Consultare la Scheda di sicurezza!