Scheda tecnica

Fugendichband 2D

Nastro di guarnizione autoadesivo precompresso con fasce laterali impregnate in schiuma di poliuretano per ambiti particolarmente soggetti a pioggia battente. Per giunti con elevata tolleranza.

Confezioni:	2 - 6 mm 12 m rotolo / 3 - 9 mm 18 m rotolo
Campi di impiego:	Solo esterni
Stoccaggio:	In luogo fresco e asciutto
Resa:	1 m/m
Caratteristiche del Rivestimento:	Per giunti di raccordo tra i sistemi termoisolanti ALLIGATOR e gli elementi costruttivi susseguenti come per es. finestre, cornicioni di gronda, balconi, davanzali di finestre, rivestimenti in legno ecc. Il tipo 2D 2-6 è largo 13mm: adatto per giunti di raccordo da 2 a 6 mm, per es. finestre, porte, davanzali ecc. Il tipo 2D 3-9 è largo 13 mm adatto per i giunti di raccordo da 3 a 9 mm, per es. parapetti, ringhiere, raccordi con il tetto, davanzali, finestre, porte ecc. - resistente alla pioggia battente fino a 600 Pa secondo EN 86 - difficilmente infiammabile secondo DIN 4102 -classe B1 - resistente all'invecchiamento secondo DIN 53508 - resistente alle intemperie secondo DIN 53387 - permeabile al vapore acqueo - può essere applicato indipendentemente dalle temperature vigenti - resiste a temperature fino a 90° C - ridotta forza antagonista
Sistemi di applicazione:	Incollare il nastro di guarnizione per giunti Fugendichtband 2D direttamente con il lato autoadesivo sull'elemento costruttivo attiguo. Il nastro va unito di testa e non deve sporgere dal livello delle lastre isolanti. Posare il nastro di guarnizione ben diritto, fissarlo e eventualmente fare pressione con una cazzuola. Una volta inserito, non deve superare la larghezza massima della fuga. L'effetto impermeabilizzante non viene pregiudicato se il nucleo elastico del nastro di guarnizione è già completamente espanso al momento della posa dei pannelli isolanti. Il successivo strato di armatura deve racchiudere anche il nastro. Per evitare la formazione di crepe tra le lastre isolanti e l'elemento costruttivo adiacente, si esegue una fuga di separazione nella malta armante plastica ancora bagnata. Calcolare 1 cm di riserva su ogni metro per la dilatazione di Fugendichtband 2D al fine di evitare imperfezioni. Il tempo di dilatazione del nastro è praticamente indipendente dalle temperature vigenti, si dilata dopo circa 10 minuti ma può essere ricompresso in un qualsiasi momento
Indicazioni tecniche:	Durante la lavorazione del prodotto è necessario attenersi alle seguenti direttive: omologazioni dell'ispettorato all'erdilizia, attuale opuscolo sull'applicazione dei sistemi artocell, il foglio d'istruzione tecnica BFS numero 21 e la norma DIN 55699.
Preparazione del supporto:	Il supporto deve essere pulito, asciutto, privo di ghiaccio, solido e portante e deve essere inoltre privo di efflorescenze, alghe, muschio, funghi, strati sinterizzati e agenti distaccanti. Attenersi a questo proposito alle direttive della norma DIN 18363 (VOB, parte C, paragr. 3).
Ultimo aggiornamento:	12.13
Ultima modifica:	04.07.2013

La presente scheda tecnica non può trattare tutti i problemi che possono presentarsi nella pratica, quindi non ha carattere vincolante e non costituisce una garanzia. L'applicatore in ogni caso è tenuto a valutare il lavoro a regola d'arte considerando la natura e le condizioni del supporto e l'idoneità del prodotto. Nel dubbio va richiesto il servizio di consulenza tecnica pratica di ALLIGATOR FARBWERKE.

ALLIGATOR Italia • Via Appia Nuova, 1145 • 00178 Roma • Numero di telefono: +39 065033122 • Telefax +39 065032058
Divisione della DAW Italia GmbH & Co KG • Largo R. Murjahn, 1 • 20080 Vermezzo (Milano)