Lignovit Imprägniergrund 53134

Descrizione del prodotto

Ciclo di finitura all'acqua per elementi in legno per l'uso industriale e il pittore professionista a base di dispersioni speciali di resina acrilica ed alchidica

Caratteristiche particolari

Efficace contro l'azzurramento (B, controllo secondo EN 152-1), contro i funghi della marcescenza (P, controllo secondo EN 113) e protegge preventivamente dall'attacco degli insetti (Iv, controllo secondo EN 46). Quantità di applicazione dal esame ca. 200g/m² (certificato no. 2/05).

Sostanze attive (B, P, Iv)
1,20 % 3-iodo-2-propinylbutylcarbamat
0,05 % permetrino

Campi di utilizzazione

Finestre, porte, rivestimenti di legno, tettoie, balconi, armature del tetto ecc. nel gruppo di utilizzazione 3

Applicazione

A pennello, ad immersione, a flow-coating, con macchina automatica per l'applicazione a pennello su pannelli, **non a spruzzo!**

Preparazione del fondo

Umidità del legno tra 12 e 15 %. Utilizzabile per legno piallato, carteggiato o grezzo.

Applicazione

1 – 2 x Lignovit Imprägniergrund (fondo impregnante) 53134, per il ciclo successivo consultare le Schede tecniche di Lignovit Lasur 53135 in poi, Lignovit Lasur VAC HF 43270 in poi, Lignovit Color VAC HF 53227 in poi, Lignovit Sperrgrund 40960.

Senza sovraverniciatura non resistente alle intemperie!

Temperatura per la lavorazione e del fondo

+ 10 °C
L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperature rallentano l'essiccazione.
Evitare il contatto diretto con i raggi solari (essiccazione troppo rapida).

Diluente

Acqua, se necessario. Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione a pennello.

Utensili

Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso.

08-09 (sostituisce 10-07)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

Tempo di essiccazione
(Temperatura ambiente 20° C)

Fuori polvere	dopo ca. 30 minuti
Carteggiabile	dopo ca. 3 – 4 ore
Sovraverniciabile	dopo ca. 3 – 4 ore
Asciutto completamente	dopo ca. 12 ore

Resa (per mano)

Consumo ca. 10 m²/l o ca. 100 g/m² per mano.

Magazzinaggio

Al fresco, però protetto dal gelo.

Confezioni

4 l, 18 l

Durata del prodotto

Almeno 1 anno in confezioni originali non aperte.

Tonalità

Incolore

Indicazioni tecniche di sicurezza

Consultare la Scheda tecnica di sicurezza e le „Direttive per l'utilizzazione dei protettivi del legno".

I protettivi del legno contengono agenti biocidi che proteggono dall'attacco dei funghi e/o dagli insetti. Pertanto sono da utilizzare solo quando viene prescritta una protezione del legno o nei casi necessari. Non utilizzare per grandi superfici all'interno, in nessun caso nelle stanze da letto e soggiorni. Non deve essere utilizzato per il trattamento di locali in cui sono ottenuti, prodotti, immagazzinati o venduti derrate alimentari o foraggi.

Non utilizzare per legno utilizzato negli alveari o nelle saune e non adatto per legno in contatto continuo con terra e/o acqua.

Indicazioni particolari

Se il prodotto è stato applicato su grandi superfici all'interno, come p.e. mansarde, consigliamo di sovraverniciare a pennello con le vernici all'acqua ADLER Aquawood Dickschichtlasur 51751 in poi o ADLER Innenlasur 30801 in poi.