Lignovit Sperrgrund 40960

Descrizione del prodotto

Fondo bianco per legno, diluibile all'acqua, per l'uso industriale e il pittore professionista a base di una dispersione speciale di resina acrilica. Protegge dall'azzurramento e dalla marcescenza.

Caratteristiche particolari

Capacità isolante contro sostanze interne del legno colorate e contro resina, molto facile da applicare.

Campi di utilizzazione

Per elementi in legno non a precisione dimensionale e a precisione dimensionale limitata all'esterno e all'interno come p.e. pannelli profilati ed elementi di balconi. Non adatto per legno utilizzato negli alveari o nelle saune. Non adatto per legno in contatto continuo con terra e/o acqua.

Applicazione

Vacumat, a pennello, a spruzzo.

Preparazione del fondo

Umidità del legno tra 12 e 15 %. Utilizzabile per legno piallato, carteggiato o grezzo.

Applicazione

Bianco e tinte pastello: 1 x Lignovit Sperrgrund 40960

1 x Lignovit-Color 53223 in poi o Lignovit Spritzfertig 42981 in poi con carteggiatura leggera con grana 280. Se viene richiesta una protezione dai funghi dell'azzurramento (B, esame secondo EN 152-1) e dai funghi della marcescenza (P, esame secondo EN 113) e dall'attacco degli insetti (Iv, esame secondo EN 46) impregnare con Lignovit-Imprägniergrund 53134. (Quantità di applicazione dall'esame ca. 200g/m²)

Temperatura per la lavorazione e del fondo

+ 10 °C
L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperature rallentano l'essiccazione. Evitare il contatto diretto con i raggi solari (essiccazione troppo rapida).

Magazzinaggio

In luogo fresco, ma protetto dal gelo.

Utensili

Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso.

Diluente

Acqua, se necessario. Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione.

02-10 (sostituisce 08-09)

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Fon: 0039/0464/425308, Fax: 0039/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

Tempo di essiccazione (Temperatura ambiente 20° C)	Fuori polvere	dopo ca. 30 minuti
	Carteggiabile	dopo ca. 3 – 4 ore
	Sovraverniciabile	dopo ca. 3 – 4 ore
	Asciutto completamente	dopo ca. 12 ore
Resa (per mano)	Consumo ca. 10 m²/l o ca. 100 g/m² per mano.	
Magazzinaggio	Al fresco, però protetto dal gelo.	
Confezioni	4 l, 20 l	
Durata del prodotto	Almeno 1 anno in confezioni originali non aperte.	
Tonalità	Bianco 40960	
Indicazioni tecniche di sicurezza	Consultare la Scheda tecnica di sicurezza!	