

Scheda tecnica

Multimörtel Fein



Malta premiscelata in polvere a base di leganti minerali.

Per rasature e rasature armate con rete, per il restauro di facciate.



Parametri:

Peso specifico:	circa 1,6
Assorbimento d'acqua	< 0,20 kg/ m ² /24h (secondo ETAG 004)
Coefficiente di diffusione del vapore	<15 μ
Conduttività termica	0,7 W/m° K

I parametri indicano valori medi. I nostri prodotti contengono materie prime naturali per cui è possibile che nelle singole consegne determinati valori presentino minimi scostamenti i quali comunque non pregiudicano le qualità specifiche del prodotto.

Colore: bianco

Aspetto della pellicola: opaco

Componenti: idrato di calce, cemento e inerti

Confezioni: 25 kg

Campi di impiego: Esterni

Diluizione: acqua

Stoccaggio: in luogo fresco, protetto dal gelo

Pulizia degli attrezzi: subito dopo l'uso con acqua

Resa: Per incollaggio 3-3,5 Kg/mq; per rasare circa 1,2 Kg per mm di spessore
Per un calcolo preciso si consiglia di eseguire una superficie campione sul supporto

Temperatura di applicazione: Durante l'applicazione e la fase d'essiccazione le temperature ambiente e del fondo non devono scendere sotto +5 °C o superare +30 °C. Non eseguire l'operazione di stuccatura sotto effetto diretto del sole, in presenza di forte vento, nebbia o umidità elevata dell'aria.

Caratteristiche:

Preparazione del materiale: Multimörtel fein può essere impastata con tutti i comuni mescolatori continui e intonacatrici, ma può essere anche impastata manualmente con un agitatore e acqua fredda, pulita, in una massa senza grumi. Fabbisogno d'acqua ca. 5 – 6 l per ogni sacco da 25 kg. Il tempo di utilizzazione per il materiale impastato manualmente in dipendenza dalle condizioni atmosferiche è di ca. 2 ore, con il convogliamento meccanico al massimo 60 minuti. Il materiale che ha già incominciato a far presa non deve essere nuovamente reso utilizzabile mediante l'aggiunta d'acqua.

Preparazione del supporto: il supporto deve essere pulito, asciutto, privo di ghiaccio, solido e portante ed anche privo di efflorescenze, alghe, muschio, funghi, pellicole lucide ed agenti distaccanti. Attenersi a questo proposito alle indicazioni della norma DIN 18363 (VOB, parte C, paragrafo 3)

Premesse per i supporti:

Restauro di facciate:

Le superfici devono essere portanti, pulite ed asciutte. Applicare uno strato pieno ed omogeneo (ca. 3 mm) di **Multimörtel fein**, immediatamente posare i teli di rete sormontando i bordi di 10 cm. Con la taloscia, far aderire la rete al rasante senza esercitare una pressione eccessiva e non sui sormonti, quindi ricoprire la rete applicando ulteriore massa rasante.

Applicare eventualmente, dopo essiccazione, una seconda mano di prodotto, tenendo comunque presente che la rete deve trovarsi nel terzo esterno della rasatura, o quantomeno nel mezzo della stessa.

Fondi adatti:

Murature prive di intonaco o provviste di intonaco minerale. Rivestimenti organici vanno eliminati. Rivestimenti minerali portanti devono essere irruviditi per migliorare l'aderenza.

Preparazione del fondo:

Il fondo deve essere asciutto, pulito, portante ed esente da residui di pitture o intonaco sgretolati.

Rivestimenti minerali difettosi e scrostanti vanno eliminati il più possibile.

Punti cavi nell'intonaco devono essere scrostati e intonacati a raso della superficie con

Multimörtel fein. Superfici minerali sabbiose e farinose devono essere pulite a fondo fino alla sostanza solida e ricoperte con una mano di Alligator **Tiefgrund LEF**.

Indicazioni sul consumo:

L'effettivo consumo dipende da diversi fattori. I consumi esatti possono essere determinati solo eseguendo delle superfici di prova.

Avvertenze particolari:

Onde evitare l'esposizione alla pioggia durante la fase d'essiccazione, installare eventualmente dei teloni. In caso di forte vento o irradiazione solare, consigliamo di proteggere la facciata, coprendola con una tenda.

Leggere la scheda di sicurezza prima di iniziare l'applicazione!

Informazioni generali:

conservare fuori dalla portata dei bambini. Non inalare i vapori dello spruzzo e della nebulizzazione. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'applicazione. Arieggiare bene i locali durante applicazione ed essiccazione. In caso di contatto con la pelle o con gli occhi, lavare subito accuratamente con acqua. Non smaltire nelle fognature, nelle acque o nella terra

Indicazioni per lo

smaltimento:

eseguire lo smaltimento in base alle disposizioni degli enti locali. I resti secchi di materiale possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici

La presente scheda tecnica non può trattare tutti i problemi che possono presentarsi nella pratica, quindi non ha carattere vincolante e non costituisce una garanzia. L'applicatore in ogni caso è tenuto a valutare il lavoro a regola d'arte considerando la natura e le condizioni del supporto e l'idoneità del prodotto. Nel dubbio va richiesto l'intervento del servizio di consulenza tecnica pratica di ALLIGATOR FARBWERKE.