

## Pullex Impragnier-Grund Impregnante Pullex

**50258 in poi**



### Descrizione del prodotto

Impregnante al solvente, privo di composti aromatici, per il Fai-da-te e il pittore professionista, contiene agenti biocidi, per proteggere elementi di legno all'esterno.

### Caratteristiche particolari

Le sostanze attive utilizzate permettono di raggiungere la protezione richiesta secondo le normative ONORM B 3802-2 e DIN 68800-3 contro l'azzurramento (esame secondo la normativa europea EN 152-1), contro i funghi della marcescenza (esame secondo la normativa europea EN 113) e proteggono preventivamente contro l'attacco degli insetti (esame secondo la normativa europea EN 46). Quantit di applicazione dal esame ca. 200g/m<sup>2</sup>. (Certificato di riconoscimento n. 6/93)

Numero Registrazione del Ministro della Salute: 19112

#### Sostanze attive (B, P, Iv)

0,7 % Dichlofluamid  
0,6 % Tebuconazol  
0,05 % Permethrin

### Campi di utilizzazione

Case in legno, tettoie, rivestimenti in legno, balconi, armature del tetto, recinti, finestre e porte esterne ecc. della classe di pericolo 2 e 3

### Applicazione

A pennello, a breve immersione, a flow-coating. **Non a spruzzo!**

### Fondo

1 x Pullex Impragnier-Grund Natur 50258 o Farblos 50259 (Impregnante Pullex naturale o incolore), con l'aggiunta di ca. 10 % di Pullex Plus-Lasur 50314 in poi nella tonalit della mano seguente.

#### Senza finitura non  resistente alle intemperie!

### Finitura

2 x Pullex Plus-Lasur colorato 50314 in poi, non diluito (consultare l'apposita Scheda tecnica).  
Tempo di essiccazione intermedia: ca. 12 ore

### Diluyente

ADLER Adlerol 80301 senza solventi aromatici;  
il prodotto viene fornito pronto all'applicazione

### Temperatura minima per la lavorazione e del supporto

+5°C

06-10 (sostituisce 01-10) ZKL 4413

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)  
Fon: 0039/0464/425308, Fax: 0039/0464/480957, Mail: [info@adler-italia.it](mailto:info@adler-italia.it)

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliamo nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneit e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneit del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono pi valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

**Tempo di essiccazione**  
(temperatura ambiente 20° C)

Sovraverniciabile dopo ca. 12 ore

**Utensili**

Pulire gli utensili subito dopo l'uso con ADLER Adlerol 80301.

**Resa** (per mano)8 - 12 m<sup>2</sup>/l**Confezioni**

750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l, 200 l

**Durata del prodotto**

Almeno 5 anni in confezioni originali non aperte.

Consigliamo di travasare il contenuto delle confezioni aperte in confezioni più piccole per evitare l'impolmonimento del prodotto/formazione di un film in superficie.

**Tonalità**

Natur/Naturale	50258
Farblos/Incolore	50259
Noce Biondo	50260
Noce Antico	50261
Eiche/Rovere	50262
Kiefer/Pino	50263
Teak/Teck	50264
Nuss/Noce	50265
Dunkelbraun/Marrone scuro	50267

**Istruzioni tecniche di sicurezza**

Consultare le „Indicazioni per l'utilizzazione dei protettivi del legno“ e la Scheda di sicurezza!

Gli stracci imbevuti di prodotti con essiccazione ossidante presentano il rischio del autocombustione ! Stendere gli stracci imbevuti per farli asciugare; è necessario conservare gli stracci in contenitori di metallo chiusi oppure sott'acqua.

I protettivi del legno contengono agenti biocidi che proteggono dall'attacco dei funghi e/o dagli insetti. Pertanto sono da utilizzare solo quando viene prescritta una protezione del legno o nei casi necessari. Non utilizzare per grandi superfici all'interno, in nessun caso nelle stanze da letto e soggiorni. Non deve essere utilizzato per il trattamento di locali in cui sono ottenuti, prodotti, immagazzinati o venduti derrate alimentari o foraggi.

Non per legno utilizzato negli alveari o nelle saune e non utilizzare per legno in contatto continuo con il terreno e/o acqua.

**Indicazioni particolari**

Se il prodotto è stato applicato su grandi superfici all'interno, come p.e. mansarde, consigliamo di sovraverniciare a pennello con le vernici all'acqua ADLER Aquawood DSL 51751 o ADLER Innenlasur 30801.