


Pullex Renovier-Grund

50236 in poi



Descrizione del prodotto

Impregnante coprente per legno all'esterno, privo di solventi aromatici e con agenti biocidi per legno all'esterno per i professionisti ed il Fai-da-te. Quantità di applicazione per l'esame ca. 200g/m².

Caratteristiche particolari

Le sostanze attive utilizzate permettono di raggiungere la protezione richiesta secondo le normative ÖNORM B 3802-2 e DIN 68800-3 contro l'azzurramento (esame secondo la normativa europea EN 152-1), contro i funghi della marcescenza (esame secondo la normativa europea EN 113) e proteggono preventivamente contro l'attacco degli insetti (esame secondo la normativa europea EN 46). Quantità di applicazione per l'esame ca. 200 g/m². (Certificato di riconoscimento no. 6/93)

Agenti contro i funghi dell'azzurramento, i funghi della marcescenza e gli insetti (B, P, Iv)

0,7 % Dichlofluanid

0,6 % Tebuconazol

0,05 % Permethrin

L'impregnante Pullex Renovier-Grund 50236 in poi oltre ad impregnare il legno rende il supporto più omogeneo e rischiarla la tinta del legno.

Adatto per il risanamento di cicli trasparenti e coprenti di protettivi del legno.

Se necessario è possibile tingere il prodotto tramite il sistema tintometrico ADLER.

Campi di utilizzazione

Per il rinnovo di elementi in legno all'esterno assorbenti e consumati dalle intemperie, come case in legno, tettoie, rivestimenti in legno, balconi, finestre, schermi oscuranti e porte.

Applicazione

A pennello, **non applicare a spruzzo!**

Preparazione del fondo

Eliminare dal legno disgregato dalle intemperie i vecchi resti di vernice, la polvere ed altre sporcizie con una spazzola di ottone. Carteggiatura con grana 60 - 100 per arrotondare gli spigoli vivi della parte dura del legno.

Impregnazione e fondo

1 mano abbondante di Pullex Renovier-Grund 50236 in poi Per le parti di legno fortemente assorbenti, applicare 2 mani ("bagnato su bagnato").

Evitare di applicare spessori molto elevati, altrimenti è necessario una carteggiatura con grana 220 o con un abrasivo sintetico adeguato.

12-10 (sostituisce 04-10) ZKL 4416

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)

Fon: 0039/0464/425308, Fax: 0039/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Finitura**Ciclo trasparente al solvente:**

2 x Pullex Top-Lasur 50550 in poi colorate per rivestimenti in legno, balconi, ecc. (consultare la Scheda tecnica)

2 x Pullex Fenster-Lasur 50413 per finestre e porte (consultare la Scheda tecnica)

Ciclo laccato al solvente:

2 x Pullex Color 50530 in poi (consultare la Scheda tecnica)

Ciclo laccato all'acqua (solo per il rinnovo):**Carteggiatura intermedia necessario!**

Applicare 2 mani leggere di Pullex Aqua-Color 53331 in poi (consultare la Scheda tecnica).

Diluente

Se desiderato, Adlerol senza solventi aromatici 80301.

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione

Temperatura minima per la lavorazione e del fondo

+ 5° C

Tempo di essiccazione
(Temperatura ambiente 20° C)

Sovraverniciabile con finiture al solvente (Pullex Plus-Lasur, Pullex Color ecc.) dopo ca. 12 ore.

Sovraverniciabile con finiture all'acqua (come p.e. Pullex Aqua-Color 53331 in poi) dopo ca. 48 ore (solo per il rinnovo).

Carteggiare leggermente Pullex Renovier-Grund 50236 in poi!

Attenzione: L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperature possono rallentare l'essiccazione

Utensili

Lavare gli utensili con ADLER Adlerol 80301 subito dopo l'uso.

Resa (per mano)

8-12 m²/l

Tonalità

Lärche/larice	50200
Beige/beige	50236
Tinta base Y per tingere	50255
Tinta base W20 per tingere	50256

Confezioni

Lärche/larice:	750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l
Beige/beige:	750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l
Tinta base Y:	750 ml, 2,5 l, 10 l
Tinta base W20:	750 ml, 2,5 l, 10 l

Durata del prodotto

Al minimo 5 anni in confezioni originali non aperte

Consigliamo di travasare il contenuto delle confezioni aperte in confezioni più piccole per evitare l'impolmonimento del prodotto/formazione di un film in superficie.

Indicazioni tecniche di sicurezza

Consultare le Indicazioni per l'utilizzazione dei protettivi del legno e la Scheda di sicurezza!

Gli stracci imbevuti di prodotti con essiccazione ossidante presentano il rischio dell'autocombustione! Stendere gli stracci imbevuti di Pullex Renovier-Grund 50236 in poi per farli asciugare; è necessario conservare gli stracci in contenitori di metallo chiusi oppure sott'acqua.

I protettivi del legno contengono agenti biocidi. Pertanto sono da utilizzare solo quando viene prescritta una protezione del legno o nei casi necessari. Non utilizzare per grandi superfici all'interno, in nessun caso nelle stanze e camere. Non deve essere utilizzato per il trattamento di locali in cui sono ottenuti, prodotti, immagazzinati o venduti derrate alimentari o foraggi.

Non per legno utilizzato negli alveari o nelle saune e non utilizzare per legno in contatto continuo con il terreno e/o acqua.