Scheda tecnica

Kieselit-Fluat

Fluosilicato multiplo altamente efficace per neutralizzare e consolidare i supporti alcalini e a base di calce e cemento. In questo modo si evitano danni e macchie sui rivestimenti successivi.

Parametri:	**Peso specifico:**	ca. 1,2 kg/l
	I parametri indicano valori medi. I nostri prodotti contengono materie prime naturali per cui è possibile che nelle singole consegne determinati valori presentino minimi scostamenti. Tali scostamenti comunque non pregiudicano le qualità specifiche del prodotto.	
Colore:	Incolore	
Aspetto della pellicola:	Opaco	
Confezioni:	10 l	
Campi di impiego:	Esterni ed interni	
Diluizione:	Acqua	
Stoccaggio:	In luogo fresco, protetto dal gelo	
Pulizia degli attrezzi:	Subito dopo l'uso con acqua	
Compatibilità con altri materiali:	Non mescolare con altri prodotti.	
Essiccazione:	In caso di temperatura dell'aria e del supporto pari a + 20° C e 65% di umidità relativa, è sovrapplicabile dopo circa 24 ore. Temperature fredde e umidità più elevata comportano un periodo di essiccazione più lungo.	
Resa:	ca. 30 - 60 ml/m² del materiale non diluito. Per un calcolo preciso si consiglia di eseguire un campione sul supporto.	
Temperatura di applicazione:	Non inferiore a +5° C (ambiente, supporto, prodotto) durante l'applicazione e l'essiccazione	
Caratteristiche del Rivestimento:	Kieselit-Fluat neutralizza gli intonaci freschi e/o alcalini e ne riduce l'assorbimento. I fluosilicati di metalli si trasformano in legami insolubili con acqua e oli (fluosilicati di calcio e acidi silicici). Tale reazione si evidenzia attraverso la formazione di bollicine (anidride carbonica). Di norma sono necessari due cicli di fluatazione per ottenere una completa neutralizzazione (non si formano più bollicine). Il processo di fluatazione comporta un certo restringimento dei pori dell'intonaco che comunque conserva la propria la traspirabilità.	
Sistemi di applicazione:	a seconda del tipo di supporto può essere necessario ripetere la fluatazione più volte. 1° fluatazione: applicare Kieselit-Fluat diluito con acqua in rapporto di 1:4. 2° fluatazione: applicare Kieselit-Fluat diluito con acqua in rapporto di 1:2 sul bagnato. Attendere che faccia effetto e poi lavare accuratamente con acqua. Utilizzare esclusivamente contenitori di plastica, vetro o argilla, evitare pennelli o spugne con parti in metallo o fil di ferro	
Precauzioni:	Proteggere adeguatamente le superfici che non vanno rivestite (vetro, ceramica, clinker ecc.). Proteggere occhi e pelli sensibili da spruzzi di pittura, eventualmente lavare subito con acqua abbondante	
Tipo di supporto:	Tutti i normali supporti minerali (tutti gli intonaci, muratura). Vecchi rivestimenti minerali portanti.	

ALLIGATOR Italia • Via Appia Nuova, 1145 • 00178 Roma • Numero di telefono: +39 065033122 • Telefax +39 065032058
Divisione della DAW Italia GmbH & Co KG • Largo R. Murjahn, 1 • 20080 Vermezzo (Milano)

Scheda tecnica

Kieselit-Fluat

Leggere la scheda di sicurezza prima di iniziare l'applicazione.

Ultimo aggiornamento:	12.13
Ultima modifica:	01.07.2013
WGK Livello di tossicità per l'acqua:	2
Informazioni generali:	conservare fuori dalla portata die bambini. Non inalare i vapori dello spruzzo e della nebulizzazione. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'applicazione. Arieggiare bene i locali durante applicazione e l'essiccazione. In caso di contatto con la pelle o con gli occhi, lavare subito accuratamente con acqua. Non smaltire nelle fognature, nelle acque o nella terra
Indicazioni per lo smaltimento:	non versare negli scarichi o nei bidoni della spazzatura. Attenersi alle normative locali per lo smaltimento degli avanzi di prodotto

La presente scheda tecnica non può trattare tutti i problemi che possono presentarsi nella pratica, quindi non ha carattere vincolante e non costituisce una garanzia. L'applicatore in ogni caso è tenuto a valutare il lavoro a regola d'arte considerando la natura e le condizioni del supporto e l'idoneità del prodotto. Nel dubbio va richiesto il servizio di consulenza tecnica pratica di ALLIGATOR FARBWERKE.

ALLIGATOR Italia • Via Appia Nuova, 1145 • 00178 Roma • Numero di telefono: +39 065033122 • Telefax +39 065032058
Divisione della DAW Italia GmbH & Co KG • Largo R. Murjahn, 1 • 20080 Vermezzo (Milano)