

Lignovit Plus

53220



Descrizione del prodotto

Fondo-finitura che non forma spessore, all'acqua per elementi in legno per l'uso industriale e il pittore professionista, a base di dispersioni di resina acrilica ed alchidica. Buona resistenza alle intemperie, consumo regolare alle intemperie. Formulazione senza biocidi – a parte quelli per la conservazione al magazzinaggio.

Caratteristiche particolari

Molto facile da applicare sul Vacumat, elevata resistenza al blocking.

Campi di utilizzazione

Per elementi in legno di limitata precisione dimensionale e non a precisione dimensionale all'interno e all'esterno come p.es. pannelli profilati o elementi di balconi. Non adatto per legno con un contatto diretto con alimentari o foraggi. Non adatto per legno in contatto continuo con terra e/o acqua.

Applicazione

Vacumat, a pennello.

Preparazione del supporto

Umidità del legno tra 12 e 15 %. Utilizzabile legno piallato, carteggiato o grezzo.

Ciclo di verniciatura

Normalmente 2x Lignovit Plus 53220 in poi con leggera carteggiatura intermedia grana 280. Quando è prescritta un'impregnazione del legno con un protettivo del legno, applicare prima una mano di Fondo Lignovit IG 53134 per proteggere il legno dai funghi dell'azzurramento, (controllo secondo EN 152-1) dai funghi della marcescenza (controllo secondo EN 113) e dagli insetti (controllo secondo EN 46) (B, P, Iv). (quantità da applicare con controllo standard 200 g/m², certificato n.2/05)

Scelta della tinta

La tinta finale risulta dalla tinta della finitura, della quantità di applicazione e dal colore proprio del legno. Consigliamo di fare una prova su legno originale.

Temperatura minima per la lavorazione e del fondo

+ 10 °C

L'elevata umidità e/o basse temperature rallentano l'essiccazione. Evitare il contatto diretto con il sole (essiccazione accelerata).

Immagazzinare al fresco, ma protetto dal gelo.

03-14 (sostituisce 08-09)

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)

Fon: +39/0464/425308, Fax: +39/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliamo nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

Utensili	Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso.
Diluyente	Acqua, se necessario. Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione a pennello.
Tempo di essiccazione (Temperatura ambiente 20° C)	Fuori polvere dopo circa 30 minuti Carteggiabile dopo circa 3 – 4 ore Sovraverniciabile dopo circa 3 – 4 ore Completamente asciutto dopo circa 12 ore
Resa (per mano)	Consumo ca. 10 m ² /l o ca. 90 - 120 g/m ² per mano. Quantitativo minimo da applicare 200 g/m ² .
Confezioni	4 l, 18 l
Durata del prodotto	Almeno 1 anno in confezioni originali non aperte.
Tonalità	Vernice di base, per tingere tonalità trasparenti e semi-trasparenti, con i concentrati forniti, nel Sistema tintometrico ADLERMix: W30 53220
Indicazioni tecniche di sicurezza	Consultare la Scheda tecnica di sicurezza!