


Pullex Fenster-Lasur

50413



Descrizione del prodotto

Finitura al solvente per il rinnovo a basso spessore, per il Fai-da-te e il pittore professionista, a base di resine alchidiche di elevata qualità; priva di solventi aromatici; filtri UV di ottima qualità e pigmenti speciali garantiscono una durevole resistenza alle intemperie.

Sistema di applicazione senza biocidi; in combinazione con Pullex Renovier-Grund 50236 segg. protegge preventivamente dai funghi dell'azzurramento (B), dai funghi della marcescenza (P) e dagli insetti (Iv)

Campi di utilizzazione

Adatto per il rinnovo di elementi in legno all'esterno a precisione dimensionale e semi-stabili come finestre, porte, schermi oscuranti e parte basculanti in legno.

Applicazione

A pennello

Preparazione del supporto

Eliminare dal legno i vecchi resti di vernice non aderenti che si scrostano (ADLER Farbabziehschaber 96422). Carteggiare leggermente i vecchi strati di vernice bene aderenti, prima con grana 60 e poi con grana 120.

Fondo

Legni di conifera: 1 x Pullex Renovier-Grund 50236 segg. (consultare la Scheda tecnica).
Tempo di essiccazione: ca. 12 ore

Legni di latifoglia: Adattare la tinta con Pullex Plus-Lasur 50314 segg. alla tinta già esistente.

Su legni di latifoglia a poro profondo, p.e. rovere, bisogna calcolare intervalli più corti per il rinfresco.

Basse temperature e/o l'elevata umidità nell'aria possono notevolmente rallentare l'essiccazione.

Su legni esotici (come iroko) che contengono sostanze interne del legno è possibile che si presenti un'essiccazione ritardata.

Finitura

Legni di conifera: 2 x Pullex Fenster-Lasur 50413 nella tonalità desiderata

Legni di latifoglia: 2 x Pullex Fenster-Lasur 50413 nella tonalità "Natur für Laubhölzer"

Tempo di essiccazione intermedia: ca. 6 ore

Basse temperature e/o l'elevata umidità nell'aria possono notevolmente rallentare l'essiccazione.

Diluyente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione a pennello.

12-10 (sostituisce 01-10) ZKL 4405

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)

Fon: 0039/0464/425308, Fax: 0039/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliamo nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

Temperatura minima per la lavorazione e del fondo

+ 5° C

Tempo di essiccazione
(Temperatura ambiente 20° C)

Sovraverniciabile dopo ca. 6 ore.

Utensili

Lavare gli utensili con ADLER Adlerol 80301 subito dopo l'uso.

Resa (per mano)8-10 m²/l (per mano)**Confezioni**

750 ml, 2,5l

Tonalità

Tinta base W30 50413 per tingere a seconda della cartella colori ADLER Holzfarbtonkarte edition21 Living Wood.

Durata del prodotto

Almeno 5 anni in confezioni originali non aperte.

Consigliamo di travasare il contenuto delle confezioni aperte in confezioni più piccole per evitare l'impolmonimento del prodotto/formazione di un film in superficie.

Indicazioni tecniche di sicurezza

Consultare le Direttive per l'utilizzazione dei protettivi del legno e la Scheda di sicurezza!

Gli stracci imbevuti di prodotti con essiccazione ossidante presentano il rischio dell'autocombustione! Stendere gli stracci imbevuti di Pullex Fenster-Lasur 50413 per farli asciugare; è necessario conservare gli stracci in contenitori di metallo chiusi oppure sott'acqua.