


Pullex Objekt-Lasur (Finitura trasparente per legno)

50791 in poi



Descrizione del prodotto

Finitura trasparente per il Fai-da-te e il pittore professionista che non forma spessore, per elementi di legno all'esterno, priva di solventi aromatici. Buona resistenza alle intemperie e alla luce. Non si sfoglia con il tempo. Il rivestimento è protetto contro l'azzurramento e contro i funghi della marcescenza. Per la protezione contro funghi della marcescenza e insetti applicare una mano di Impregnante Pullex Imprägnier-Grund 50208 in poi.

Campi di utilizzazione

Elementi di legno all'esterno non a precisione dimensionale, come cassette di legno, tettoie, recinti ecc.

Applicazione

A pennello, **non a spruzzo!**

Preparazione del fondo

Il legno grezzo deve essere pulito e secco. L'umidità del legno deve essere inferiore al 15 %. Se si tratta di legno vecchio togliere con una spazzola metallica i resti di vernice e di fibre legnose.

Fondo

Applicare 1 mano di Impregnante Pullex Imprägnier-Grund 50208 in poi, se viene richiesta una protezione preventiva contro funghi della marcescenza e insetti (consultare la scheda tecnica).

Tempo di essiccazione: ca. 12 ore

Finitura

Applicare a pennello 2 mani colorate, non diluite, di Pullex Objekt-Lasur 50791.

Tempo di essiccazione intermedia: ca. 12 ore

Diluyente

Il prodotto viene fornito pronto all'applicazione.

Temperatura minima per la lavorazione e del fondo

+ 5° C

Tempo di essiccazione (temperatura ambiente 20° C)

Sovraverniciabile dopo ca. 12 ore

Utensili

Lavare gli utensili subito dopo l'uso con ADLEROL Adlerol 80301.

Resa (per mano)

Ca. 10 m²/l

12-10 (sostituisce 02-10) ZKL 4414

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Fon: 0039/0464/425308, Fax: 0039/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Confezioni

2,5 l, 20 l

Durata del prodotto

5 anni in confezioni originali non aperte.

Consigliamo di travasare il contenuto delle confezioni aperte in confezioni più piccole per evitare l'impolmonimento del prodotto/formazione di un film in superficie.

Tonalità

rovere	Eiche	50792
larice	Lärche	50794
noce	Nuss	50795
palissandro	Palisander	50796
castagno	Kastanie	50797
sipo	Sipo	50798
incolore	Farblos	50790 (solo per rischiarare)

Istruzioni tecniche di sicurezza

Gli stracci imbevuti di prodotti con essiccazione ossidante presentano il rischio dell'autocombustione! Stendere gli stracci imbevuti con Pullex Objekt-Lasur 50791 in poi per farli asciugare. È necessario conservare gli stracci in contenitori di metallo chiusi oppure immersi in acqua.